



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

NUMERO / NUMBER

1465\DC\REA\20

DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE

21/12/2020

BUSINESS AREA

BA Product Conformity Assessment

LABORATORIO / LABORATORY

Reaction to Fire

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION

KAREZZA

CLIENTE / CUSTOMER

ABITEX SRL
Via E. Fermi 9/11
35010 Cadoneghe (PD)

NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD

NF D60-013:2006
Arrêté 25 juin 1980 modifié (art. AM 18) arrêté 6 mars 2006

Dati generali / Données generales

Data ricevimento campione / Date d'arrivée 01/12/2020
de l'éprouvette:

Data accettazione campione / Date 01/12/2020
d'acceptation de l'éprouvette:

Data inizio prove / Date de début du essai: 15/12/2020

Data fine prove / Date de fin du essai: 15/12/2020

Luogo di prova/ Site du essai: Viale Lombardia, 20, 20021 Bollate (MI) Italia

Deviazione dai metodi di prova/
Déviations des méthodes de test: NO/NO

Campionamento/ Échantillonnage

Il campionamento e il prelievo iniziali sono stati eseguiti dal Committente della prova. /
L'échantillonnage initial a été effectué par le client.

Campioni analizzati / Échantillons essaies:

2 Provette campione denominate / 2 Éprouvettes nominative:

KAREZZA

Descrizione: Tessuto in microfibra

Description: Microfiber fabric

Massa areica / Mass per area unit: 530 g/m2

Dichiarazioni / Déclarations

I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. / Les résultats de ce rapport d'essai concernent uniquement les échantillons testés.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro. / Ce rapport ne peut pas être reproduit partiellement sans l'autorisation du Responsable du Laboratoire.

I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal cliente al campione di prova. / Le données techniques repostées dans la description de l'échantillon proviennent de la fiche technique communiquée par le client.

I risultati di prova di seguito si riferiscono solamente all'innescò della combinazione dei materiali nelle particolari condizioni di prova; essi non sono intesi allo scopo di valutare la totalità dei potenziali rischi di incendio dei materiali utilizzati. / Les résultats d'essai ci-dessus se rapportent uniquement à l'allumabilité de la combinaison des matériaux dans des conditions d'essai particulières; ils n'ont pas pour objet de servir à évaluer la totalité des risques d'incendie potentiels des matériaux utilisés.

E' stata utilizzata una imbottitura di riferimento costituita da poliuretano ignifugo tipo 25 CMHR densità 25 kg/m³.

Il a été utilisé un rembourrage de référence en mousse de polyuréthane ignifuge 25 CMHR densité de 25 kg/m³.

Risultati / Resultats:

Metodo di prova / Méthode d'essais: NF D 60-013

Évaluation de l'allumabilité: Source d'allumage : source équivalente à un coussin de papier de 20g

Materiale sottoposto a prova :

Rivestimento KAREZZA e poliuretano ignifugo tipo 25 CMHR densità 25 kg/m³

Matériaux soumis à essai:

revêtement KAREZZA et mousse de polyuréthane ignifuge 25 CMHR densité de 25 kg/m³

	Risultati / Résultats	
	Provetta / Éprouvette 1	Provetta / Éprouvette 2
Perdita di massa [g] Perte de masse [g]	6,8	4,9
Distanze laterali distrutte sullo schienale e sulla seduta da ambo le parti rispetto all'asse mediano [mm] Distances latérales détruites sur le dossier et l'assise de part et d'autre de leur axe médian [mm]	82	86

Classificazione / classification:

Conforme alle prescrizioni del decreto del 25 giugno 1980 modificato (art. AM 18)
decreto 6 mars 2006

Conforme aux exigences de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié (art. AM 18)
arrêté 6 mars 2006

DATA
Date

Operating Sector Reaction to Fire
Operating Sector Reaction to Fire


BA Product Conformity Assessment
BA Product Conformity Assessment

21/12/2020

Dr. Lorenzo Zavaglio



Ing. P. Fumagalli



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa / The document is digitally signed in accordance with Legislative Decree n. 82/2005 as amended and replaces the paper document and the handwritten signature.