



**DEDALO** Srl  
Laboratorio di Ricerche ed Analisi

36071 - ARZIGNANO (Vercenza) - Via Vespucci, 7  
Tel. 0444/452144 - Fax 0444/452155  
email: info@dedalab.com  
url: http://www.dedalab.com

Codice fiscale e Partita IVA n.00894730241  
Iscriz. R.E.A. n.204688  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Spett.le  
ABITEX Srl  
Via E. Fermi, 9/11  
Cadoneghe  
35010 PD

## Rapporto di prova N° S03119/02

Foglio n° 1 di 2

### Descrizione del campione

|   |                 |
|---|-----------------|
| Ricevimento/Ordination date                 | 29/04/2015      |
| Descrizione del campione/Sample description | TESSUTI         |
| Lotto/Lot                                   | 39778 - 3003504 |
| Articolo/Article                            | TWIST           |
| Data campionamento/Sampling date            | 29/04/2015      |
| Campionato da/Sampling by                   | Committente     |
| Data inizio analisi/Beginning analysis date | 12/05/2015      |
| Data fine analisi/Ending analysis date      | 12/05/2015      |

### Descrizione Parametro

#### Um

#### Valore

#### Metodo

|                             |          |        |                      |
|-----------------------------|----------|--------|----------------------|
| Cigarette Test (California) | giudizio | Passed | TB117-A11@2013: 2013 |
|-----------------------------|----------|--------|----------------------|

**Direttore del Laboratorio**

Data 12/05/2015

Dr. Renzo Padovan EurChem

- Laboratorio inserito al n. 11 dell'Elenco della Regione Veneto per l'analisi di autocontrollo degli alimenti
- I dati analitici sopraesposti si riferiscono al solo campione presentato in laboratorio.
- E' vietata la riproduzione parziale del presente Rapporto di prova.



| Technical Bulletin 117 - 2013 |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| Sezione:                      |   | 1 - prova del rivestimento  |   |   |
| N°                            | Sorgente ignizione<br>( <i>Ignition source</i> )<br>(min) | Tempo di Estinzione di<br>fiamme ed incandescenze<br>( <i>Extinction time to solder</i> )<br>(< 45 min) | Dimensione del danno<br>( <i>a char from the cigarette</i> )<br>(< 45 mm) | RISULTATI<br>(RESULTS)<br>(Passa/Fallisce)<br>( <i>Pass/ Fail</i> ) |
| 1                             | 15  | 0   | 27  | Passed  |
| 2                             | 16  | 0   | 20  | Passed  |
| 3                             | 19  | 0   | 21  | Passed  |

- Laboratorio inserito al n. 11 dell'Elenco della Regione Veneto per l'analisi di autocontrollo degli alimenti
- I dati analitici sopraesposti si riferiscono al solo campione presentato in laboratorio.
- E' vietata la riproduzione parziale del presente Rapporto di prova.