

abitex srl via del cristo 84

+ +39 0432 746060 www abitex en info@abitex.eu

# yacht regatta 02354

M X X X

### codice doganale

59031090

utilizzo

imbottiti, medicale, outdoor.

### caratteristiche

89% pvc - 11% poliammide, altezza cm ± 140. peso  $\pm$  690 gr/m<sup>2</sup>, spessore  $\pm$  1,20 mm.

### lunghezza pezze

circa 25 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione. abrasione

> 250,000 cicli, ISO 5470-2.

### solidità alla luce

6. ISO 105 B02.

### solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.

### resistenza alla rottura

ordito 400 N/5 cm, trama 100 N/5 cm, ISO 1421.

### sostenibilità

esente da ftalati.

### resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175: EN 1021 1/2: BS 5852 part 1:

NF P 92 507 M2; NFPA 260 Class 1;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

### attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori, consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

### ΕN

## customs code

59031090

upholstered furniture, medical, outdoor,

### features

89% pvc - 11% polyamide, width cm ± 140.

### weight $\pm$ 690 g/m<sup>2</sup>, thickness $\pm$ 1,20 mm. roll length

approx. 25 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

### abrasion resistance

> 250.000 rubs. ISO 5470-2.

### colour fastness to light

6. ISO 105 B02.

### fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4/5, ISO 105 X12.

### tensile strength

warp 400 N/5 cm, weft 100 N/5 cm, ISO 1421.

### sustainability

phtalete free.

### fire resistance

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

NF P 92 507 M2; NFPA 260 Class 1;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories, please check the technical data sheets of all products on the abitex website www abitex eu







outdoor









fireproof imo-med