

RAPPORTO DI PROVA

247681 / 1

Ricevimento campione: 12/03/18  
Esecuzione prova: 28/03/18  
Emissione rapporto: 29/03/18

ABITEX S.R.L.  
VIA E. FERMI 9/11  
35010 CADONEGHE (PD)  
ITALIA

Denominaz.campione: Mobile imbottito rivestito con art. OPERA

**Piccola fiamma su manufatti imbottiti UNI 9175:1987 e UNI 9175-FA 1:1994**

Su richiesta del cliente la prova è stata eseguita secondo la UNI 9175:1987 e UNI 9175-FA 1:1994 che è stata ritirata e sostituita dai successivi aggiornamenti (ultima edizione luglio 2010).

**Caratteristiche dei materiali come dichiarato dal cliente**

Rivestimento: tessuto "OPERA" della ditta ABITEX SRL, composizione 100 % WO, massa areica 410 g/m<sup>2</sup>.

La faccia provata è quella in vista.

Imbottitura (fornita dal Laboratorio su richiesta del cliente): poliuretano espanso di classe 1.IM, massa volumica 25 kg/m<sup>3</sup>.

Impiego: mobile imbottito destinato a sedersi.

**Deviazioni alla norma richieste dal cliente**

Nessuna.

**Operazioni preliminari**

Preparazione del rivestimento: UNI 9176:1998 metodo D.

Condizionamento delle provette

Rivestimento: periodo di almeno 24 ore con temperatura di 20 ± 2 °C e umidità relativa di 65 ± 5 %.

Imbottitura: periodo di 72 ore con temperatura di 80 ± 5 °C e umidità relativa di 80 ± 5 % seguito da un periodo di almeno 24 ore con temperatura di 20 ± 2 °C e umidità relativa di 65 ± 5 %.

**Risultati della prova**

Materiali provati	Prove	Esito delle prove per i vari tempi d'innescio								
		20 s	tpc (s)	tpi (s)	80 s	tpc (s)	tpi (s)	140 s	tpc (s)	tpi (s)
Imbottitura	1 <sup>a</sup>	Positivo	0	0						
	2 <sup>a</sup>	Positivo	0	0						
Rivestimento Imbottitura	1 <sup>a</sup>	Positivo	3	0	Positivo	10	0	Positivo	6	0
	2 <sup>a</sup>	Positivo	2	0	Positivo	16	0	Positivo	6	0
	3 <sup>a</sup>	=			=			=		

Note: /

tpc: tempo di post-combustione.

tpi: tempo di post-incandescenza.

In base ai risultati ottenuti, al campione in esame viene attribuita la classe 1.IM (UNO I EMME).

Il presente rapporto di prova non è rilasciato ai sensi degli articoli 8 e 10 del D.M. 26-06-1984 modificato dal D.M. 03-09-2001.

*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

Il Direttore  
Dott. Andrea Glavon