

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

NUMERO / NUMBER

0738\DC\REA\19

DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE

09/07/2019

BUSINESS UNIT

B. U. Prodotto

LABORATORIO / LABORATORY

Fisica della Combustione

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION

TERASKIN NAPPA

CLIENTE / CUSTOMERABITEX SRL
VIA DEL CRISTO, 84
33044 MANZANO (UD)**NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD**

Arrêté 25 juin 1980 modifié (art. AM 18) arrêté 6 mars 2006

0738\DC\REA\19

09/07/2019

Dati generali / Données generales

Data ricevimento campione / Date d'arrivée 05/06/2019
de l'éprouvette:

Data accettazione campione / Date 05/06/2019
d'acceptation de l'éprouvette:

Data inizio prove / Date de début du essai: 08/07/2019

Data fine prove / Date de fin du essai: 08/07/2019

Luogo di prova/ Site du essai: Viale Lombardia, 20, 20021 Bollate (MI) Italia

Deviazione dai metodi di prova/
Déviations des méthodes de test: NO/NO

Campionamento/ Échantillonnage

Il campionamento e il prelievo iniziali sono stati eseguiti dal Committente della prova. /
L'échantillonnage initial a été effectué par le client.

Campioni analizzati / Échantillons essaies:

2 Provette campione denominate / 2 Éprouvettes nominative:

TERASKIN NAPPA

Descrizione: Tessuto spalmato su un lato 55% silicone, 45% poliestere

Description: Tissue enduit sur une côte 55% silicone, 45% polyester

Massa areica / Mass per area unit: 650 g/m²

Spessore / Thickness: 0,95 mm

Dichiarazioni / Déclarations

I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. / Les résultats de ce rapport d'essai concernent uniquement les échantillons testés.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro. / Ce rapport ne peut pas être reproduit partiellement sans l'autorisation du Responsable du Laboratoire.

I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal cliente al campione di prova. / Le données techniques repostées dans la description de l'échantillon proviennent de la fiche technique communiquée par le client.

I risultati di prova di seguito si riferiscono solamente all'inesco della combinazione dei materiali nelle particolari condizioni di prova; essi non sono intesi allo scopo di valutare la totalità dei potenziali rischi di incendio dei materiali utilizzati. / Les résultats d'essai ci-dessus se rapportent uniquement à l'allumabilité de la combinaison des matériaux dans des conditions d'essai particulières; ils n'ont pas pour objet de servir à évaluer la totalité des risques d'incendie potentiels des matériaux utilisés.

E' stata utilizzata una imbottitura di riferimento costituita da poliuretano ignifugo tipo CMHR densità 25 kg/m³.

Il a été utilisé un rembourrage de référence en mousse de polyuréthane ignifuge CMHR densité de 25 kg/m³.

Risultati / Resultats:

Metodo di prova / Méthode d'essais: NF D 60-013

Évaluation de l'allumabilité: Source d'allumage : source équivalente à un coussin de papier de 20g

Materiale sottoposto a prova :

Rivestimento tessuto spalmato su un lato 55% silicone, 45% poliestere e poliuretano CMHR densità 25 kg/m³.

Matériaux soumis à essai:

Revêtement en tissu enduit sur une côte 55% silicone, 45% polyester et polyuréthane ignifuge CMHR densité de 25 kg/m³.

	Risultati / Rèsultats	
	Provetta / Éprouvette 1	Provetta / Éprouvette 2
Perdita di massa [g] Perte de masse [g]	2,4	1,9
Distanze laterali distrutte sullo schienale e sulla seduta da ambo le parti rispetto all'asse mediano [mm] Distances latérales détruites sur le dossier et l'assise de part et d'autre de leur axe médian [mm]	61	63

0738\DC\REA\19

09/07/2019


Classificazione / classification:

Conforme alle prescrizioni del decreto del 25 giugno 1980 modificato (art. AM 18)
decreto 6 mars 2006

Conforme aux exigences de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié (art. AM 18)
arrêté 6 mars 2006

DATA
Date**Settore Fisica della Combustione**
Physics of Combustion Sector**B. U. Prodotto**
B. U. Product

09/07/2019

Dr. Lorenzo Zavaglio**Alberto Taffurelli**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa / The document is digitally signed in accordance with Legislative Decree n. 82/2005 as amended and replaces the paper document and the handwritten signature.