



36071 - ARZIGNANO (Vercenza) - Via Vespucci, 7
Tel. 0444/452144 - Fax 0444/452155
email: info@dedalab.com
url: http://www.dedalab.com

Codice fiscale e Partita IVA n.00894730241
Iscriz. R.E.A. n.204688
Cap.Soc. € 10.400,00 i.v.

Spett.le
ABITEX Srl
Via E. Fermi, 9/11
Cadoneghe
35010 PD

Rapporto di Prova N°: S01113

Foglio n° 1 di 1

Descrizione del campione

Articolo/Article	ANGEL
Campionato da/Sampling by	Committente
Data inizio analisi/Beginning analysis date	23/02/2015
Data campionamento/Sampling date	20/02/2015
Ricevimento/Ordination date	20/02/2015
Descrizione del campione/Sample description	TESSUTO
Data fine analisi/Ending analysis date	23/02/2015

Condizionamento del campione : in ambiente a 21 ° C ± 3 - UR % 50 ± 5 per 24 ore
Ambiente di prova : cappa di prova da laboratorio in acciaio con Volume 1,50 m³

Technical Bulletin 117 - 2013

Sezione:		1 - prova del rivestimento		
N°	Sorgente ignizione (Ignition source) (min)	Tempo di Estinzione di fiamme ed incandescenze (Extinction time to solder) (< 45 min)	Dimensione del danno (a char from the cigarette) (< 45 mm)	RISULTATI (RESULTS) (Passa/Fallisce) (Pass/ Fail)
1	15	17	15	Pass
2	16	17	13	Pass
3	15	18	16	Pass

Data 23/02/2015

Direttore del Laboratorio
Dr. Renzo Padovan EurChem

PARERI ED INTERPRETAZIONI: Passed.

Data 23/02/2015

Dr. Renzo Padovan EurChem

- Laboratorio ammesso al circuito di idoneità all'analisi dell'amianto (D.M. 777/97) e degli alimenti (DDRUPVV 11/2014)
- I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
- E' vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova, senza autorizzazione scritta del laboratorio.
- Il Rapporto di Prova non ha validità di approvazione e/o certificazione del campione esaminato.